

工 程 设 计 文 件

88J1-4
(2006)

干 拌 砂 浆

华北地区建筑设计标准化办公室
西北地区建筑标准设计协作办公室

专家组审定推荐

建
筑
构
造
通
用
图
集

88J1-4 (88J 第2版)

干拌砂浆

编制单位: 北京市建筑材料科学研究院
北京华建标建筑标准技术开发中心

编制日期 2006年7月

编制单位负责人: 张增寿 金长起
编制单位技术负责人: 陶弘毅
审核人: 张增寿 金长起
编制负责人: 张增寿 金长起

目 录

说明

一、商品砂浆是指由专业化工厂生产、用于建设工程中的各类砂浆拌合物。包括干拌砂浆和在工厂生产的湿拌砂浆。

发展商品砂浆有利于节约资源、保护环境、提高建筑工程质量,促进文明施工和建筑施工现代化。

经北京市建筑材料科学研究院、北京市建筑设计标准化办公室、中国散装水泥协会干拌砂浆专业委员会及若干商品砂浆生产厂家共同研究,参考现行行业标准及各地地方规程,制订了北京市干拌砂浆的分类及编号方法。

为便于设计、施工、建设、监理等单位了解干拌砂浆与现场配制砂浆的互换情况,现将华北标通用图集88J1-1《工程做法》、88J1-3《工程做法(2)》两本图集中原有现场配制砂浆替换为干拌砂浆代号,编成本图集。供建设、设计、施工、监理等单位对照使用。

湿拌砂浆参照执行,不另编号。

图名	页次
目录说明	1~4
技术条件	5~8
道路、台阶、坡道、散水、地面、楼面	
做法砂浆置换	9
外墙做法砂浆置换	10~14
踢脚做法砂浆置换	15~17
墙裙做法砂浆置换	18~25
内墙面做法砂浆置换	26~37
顶棚做法砂浆置换	38
屋面做法砂浆置换	39
附录	

图名	目录、说明	图集号	88J1-4
		页次	1

自即日起新设计图纸中的砂浆均标注干拌砂浆代号。

施工单位根据具体情况，自行确定采购干拌砂浆或湿拌砂浆。

工程设计选用工程做法仍可从 88J1-1 88J1-3 两本图集中选。

其他华北标通用图集中的现场拌合砂浆，可以根据本说明第二条中的分类及编号方法，直接换用相适合的干拌砂浆代号。

二、干拌砂浆分类及编号

干拌砂浆总代号 D

1. 抹灰砂浆 代号 DP

保水性能 代号 HR、MR、LR

高保水性抹灰砂浆 代号 DP-HR

适用于加气混凝土墙、烧结多孔砖墙；

中等保水性抹灰砂浆 代号 DP-MR

适用于混凝土墙、混凝土砌块墙；

低保水性抹灰砂浆 代号 DP-LR

适用于灰砂砖墙、大模混凝土墙。

工程设计中的墙体抹灰如对保水性能无特别要求时可只注：DP。

粉刷石膏抹灰砂浆 代号 DP-G

适用于各类墙体特别适用于加气混凝土砌块或条板墙的内墙抹灰及混凝土板板底抹灰。

2. 地面砂浆 代号 DS （包括屋面的找平砂浆）

自流平砂浆 代号 DSLF

自流平石膏 代号 DSLF-G

3. 砌筑砂浆 代号 DM

干拌砌筑砂浆 DM XX-XX 保水等级
强度等级

强度等级分：DM 2.5、DM 5.0、DM 7.5、DM 10.0、DM15.0 五个级别；

对应原 M2.5, M5.0, M7.5, M10.0, M15.0 砌筑砂浆

保水性能 代号 HR、MR、LR

高保水性砌筑砂浆 代号 DMXX-HR

用于砌筑加气混凝土砌块、烧结多孔砖；

中保水性砌筑砂浆 代号 DMXX-MR

用于砌筑混凝土砌块和轻质混凝土砌块；

图名

说明

图集号	88J1-4
页次	2

低保水性 砌筑砂浆 代号 DMXX-LR

用于灰砂砖。

防渗砌筑砂浆 代号 DM-W

防渗砌筑砂浆用于首层室内地坪下的墙体砌筑,可达到防潮作用。

4. 外墙外保温板粘结砂浆 代号 DEA

外墙外保温抹面砂浆 代号 DBI

5. 陶瓷砖粘结剂 代号 DTA

陶瓷砖嵌缝剂 代号 DTG

6. 界面砂浆 代号 DB

7. 彩色装饰砂浆 代号 DD

8. 锚固砂浆 代号 DA

三、各类干拌砂浆的使用说明

1. 抹灰砂浆

加气混凝土砌块墙、面层密实平整的轻集料混凝土砌块墙的内墙面抹灰、毛面条板隔墙的抹灰及混凝土楼板底顶棚抹灰,一般可选用:4~6厚 DP-G 粉刷石膏抹平。

其它墙体的内墙抹灰可选用DP或DP打底DP-G罩面。

卫生间、地下室等各类潮湿房间的墙面、混凝土板板底顶棚抹灰及外墙抹灰应选用DP(水泥类干拌抹灰砂浆),保水性能要求根据墙体材料确定。

88J1-1、88J1-3 两本工程做法及其它通用图集中的墙面及顶棚抹灰砂浆,有水泥砂浆及水泥石灰混合砂浆,且有多种不同的配合比,也根据上述原则换用干拌抹灰砂浆。

顶棚抹灰见第38页说明及示例。

2. 地面砂浆

地面砂浆无强度等级、保水等级的区别,只一种代号:DS,故路面、台阶、坡道、散水、地面、楼面、屋面做法中的抹面、找平、找坡的水泥砂浆、水泥增稠粉砂浆、混合砂浆,不计其原注的配合比的差异,一律换用DS地面砂浆。不再列出换用表,详见第9、39页的说明及示例。

3. 砌筑砂浆

砌筑砂浆在工程设计中由结构专业负责确定其强度等级号。砌筑砂浆应符合国家、地方有关规范、规程的规定。

建筑专业构造设计中小量砌体(如砖墩、地垄墙)时,为施工简便,可用地面砂浆DS代,必要时也可用DM10。

图 名

说 明

图集号 88J1-4
页 次 3

4. 陶瓷砖粘结剂

不同基面上粘贴陶瓷砖均采用 **DTA 陶瓷砖粘结剂**。

原88J1-1、88J1-3图集中注的建筑胶水泥砂浆粘
贴釉面砖均换用 **DTA 陶瓷砖粘结剂** 粘贴釉面砖。

DTA 的厚度可以根据施工情况掌握, 本图集未注 **DTA**
厚度时, 一般可为2~4mm。

四、88J1-1和 88J1-3 中已经不常用的工程做法, 未
在本图集中列出; 部分工程做法根据干拌砂浆的技术性能进
行了简化。

1. 鉴于干拌砂浆上下层之间粘结良好, 取消原各项做
法中的“素水泥浆一道(内掺建筑胶)” (包括在混凝
土墙、大模混凝土墙、混凝土砌块墙基面及楼地面做法中的
楼板基面的此素水泥浆也可取消)。

2. 内墙 2A1, 2A2, 2C, 2D1, 2D2, 2H 简易抹灰、石灰
砂浆墙面, 由于建筑熟石灰的来源和质量稳定性等原因,
不在本图集中列出换用表。

3. 内墙面做法中的内墙8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 26
28, 30~37, 为不同面层的内墙面做法, 其抹灰层做法雷同,
故均不再在本图集中列出换用表, 抹灰层做法的换用干拌砂
浆可参用内墙6。

4. 内墙面做法中的内墙38A(B, C, D1, D2)为防水墙面做
法, 有-F、-F1、-F2 三种防水系列, 其中-F 已列入, -F1,
-F2 防水不常用, 不在本图集列出换用表。

5. 裙 5A3, 5A4 取消, 采用 5A1, 5A2。

6. 墙裙做法中贴釉面砖、贴仿石砖、贴超薄大理石、贴
普通大理石、贴花岗石有两类粘贴做法, 即用5厚**1:2 建筑
胶水泥砂浆 (或专用胶)** 粘结及用4厚**强力胶泥** 粘结,
统一换用成4~5厚**DTA** 粘结。内墙面此类贴面砖做法中
也统一换用: 4~5厚**DTA** 粘结。

7. 原工程做法中底灰与面层灰不同的抹灰做法, 在换用
干拌砂浆后, 一般均可采用同一种编号的干拌抹灰砂浆, 分
两次抹。厚度也作了一些调整。

8. 混凝土板板底的顶棚抹灰, 一般可换用粉刷石膏**DP-G**,
潮湿房间换用 **DP-LR**, 见第38页。

五、本图集特邀专家: 郑权 刘斐。

六、本图集尺寸单位: mm 毫米。

建筑干拌砂浆系列产品技术条件

1. 普通干拌砂浆技术要求

表1

种 类	抹灰砂浆	地面砂浆	砌筑砂浆
强度等级	DP	DS	DM2.5 DM5.0 DM7.5 DM10 DM15
稠度 (mm)	≤100	≤50	≤90
分层度 (mm)	≤20	≤20	≤20
保水性 (%)	≥80 70 65	≥ 65	≥80,70,65
28d抗压强度 (MPa)			≥其强度等级
拉伸粘结强度 (MPa)	≥0.4 或基层破坏	≥0.4 或基层破坏	≥0.4 或基层破坏
凝结时间 (h)	初凝 ≥2 终凝 ≤10	≥2 ≤10	≥2 ≤10
抗冻性	满足设计要求		
收缩率 (%)	≤0.5		

2. 粉刷石膏技术要求 (JC/T547-2004)

2.1 凝结时间 初凝时间应不小于60min, 终凝时间应不大于8h。

2.2 可操作时间 应不小于30min。

保水率 % 面层粉刷石膏 ≥90

底层粉刷石膏 ≥75

2.4 强度

产品类别	面层粉刷石膏	底层粉刷石膏
抗折强度 MPa	≥ 3.0	≥ 2.0
抗压强度 MPa	≥ 6.0	≥ 4.0
剪切粘结强度 MPa	≥ 0.4	≥ 0.3

3. 地面用水泥基自流平砂浆技术要求 (JC/T958 2005)

地面用水泥基自流平砂浆按其抗压强度等级分为 C16、C20、C25、C30、C35、C40

地面用水泥基自流平砂浆技术要求

序号	项 目	技术指标
1	流动度 /mm	初始流动度 ≥ 130 20min流动度 ^a ≥ 130
2	拉伸粘结强度/MPa	≥ 1.0
3	耐磨性 b/ g	≤ 0.50
4	尺寸变化率/ %	-0.15~+0.15
5	抗冲击性	无开裂或脱离底板
6	24h抗压强度/MPa	≥ 6.0
7	24h抗折强度/MPa	≥ 2.0

a : 用户若有特殊要求由供需双方协商解决

b : 适用于有耐磨要求的地面

4. 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T906-2002

混凝土地面用水泥基耐磨材料按骨料种类分为两种类型:

I 型: 非金属氧化物骨料混凝土地面用水泥基耐磨材料。

图 名

技术条件

图集号 88J1-4
页 次 5

II 型：金属氧化物骨料或金属骨料混凝土地面用水泥基耐磨材料。

项目	技术指标	
	I 型	II 型
外观	均匀、无结块	
骨料含量偏差	生产商控制指标的 $\pm 5\%$	
抗折强度 28d, MPa $\geq$	11.5	13.5
抗压强度 28d, MPa $\geq$	80.0	90.0
耐磨度比 % $\geq$	300	350
表面强度 (压痕直径) mm $\leq$	3.30	3.10
颜色 (与标准样比)	近似~微	

注：“近似”表示用肉眼基本看不出色差，“微”表示用肉眼看似有点色差。

5. 《外墙腻子》技术要求 JG/T157-2004

项 目	技术指标	
	P型	R型
容器中状态	无结块、均匀	
施工性	刮涂无障碍	
干燥时间 (表干) h	< 5	
打磨性 %	手工可打磨	
耐水性 (96h)	无异常	
耐碱性 (48h)	无异常	
粘结强度/MPa	标准状态	≥ 0.6
	冻融循环 (5次)	≥ 0.4
动态抗开裂性/mm	基层裂缝	$\geq 0.1, < 0.3$
		≥ 0.3

6. 《建筑内墙用耐水腻子应用技术规程》

DBJ01-48-2000

检验项目	标准要求	
	I 型	II 型
容器中状态	无结块、均匀	
施工性	刮涂无困难、无起皮、均匀	
料浆可使用时间 h	终凝不小于 2	
干燥时间 (表干) h	< 5	
打磨性 %	手指干擦不掉粉，用砂纸易打磨	
白度 %	≥ 80	
涂料适应性	涂刷一道无障碍，无起皱、开裂、针孔、变色现象	
软化系数%	不小于 0.70	不小于 0.50
耐水性 h	96h 无异常	48h 无异常
耐碱性 (24h)	无异常	无异常
粘结强度 MPa	标准状态	> 0.60
	浸水后	> 0.35
		0.50
		0.30

图 名

技术条件

图集号 88J1-4
页 次 6

7. 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》

DBJ 01-63-2002

检验项目		标准要求
拉伸粘接强 Mpa (与水泥砂浆)	常温常态	≥ 0.70
	耐水	≥ 0.50
	耐冻融	≥ 0.50
拉伸粘接强 MPa (与膨胀聚苯板)	常温常态	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
	耐水	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
	耐冻融	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
可操作时间/h		≥ 2

8. 外保温抹面砂浆技术要求

检验项目		标准要求
拉伸粘接强 Mpa (与水泥砂浆)	常温常态	≥ 0.70
	耐水	≥ 0.50
	耐冻融	≥ 0.50
拉伸粘接强 Mpa (与聚苯板)	常温常态	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
	耐水	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
	耐冻融	≥ 0.10 , 或聚苯板破坏
可操作时间/h		≥ 2
24h吸水量, g/m ²		≤ 1000
柔韧性 水泥基:28d压折比		≤ 3.0
水蒸气透过湿流密度, g/m ² .s		≥ 1.00
抗裂性(厚度5mm以下)		无裂纹
透水性(24h), ml		≤ 3.0

9. 《陶瓷墙地砖胶粘剂》技术要求 JC/T547-2005

I 普通型 胶粘剂 (C1)	拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间20min	0.5
	拉伸胶粘强度 均应 $\geq$ MPa	
	早期拉伸胶粘强度24h/MPa $\geq$	
	晾置时间,10min拉伸胶粘强度/MPa $\geq$	
II 快速硬化 胶粘剂 (CF)	其它所有要求如本表I所列	0.5
	滑移/MPa $\leq$	
III 特殊性能 (CT)		0.5
IV 附加性能 (C2)	拉伸胶粘原强度/MPa $\geq$	1.0
	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa $\geq$	
	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa $\geq$	
	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa $\geq$	
V 附加性能 (CE)	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa $\geq$	0.5

图名

技术条件

图集号 88J1-4

页次 7

10. 《陶瓷墙地砖用填缝剂》

特 性	要 求	测试方法
耐磨损性	$\leq 2000\text{mm}^3$	吸水量的测试
标准条件养护下的抗折强度	$\geq 3.5\text{N/mm}^2$	抗折强度和抗压强度测试
冻融循环后的抗折强度	$\geq 3.5\text{N/mm}^2$	抗折强度和抗压强度测试
标准条件养护下的抗压强度	$\geq 15\text{N/mm}^2$	抗折强度和抗压强度测试
冻融循环后的抗压强度	$\geq 15\text{N/mm}^2$	抗折强度和抗压强度测试
线性收缩	$\leq 2\text{mm/m}$	线性收缩的测试
30min后的吸水量	$\leq 5\text{g}$	吸水量的测试
240min后的吸水量	$\leq 10\text{g}$	吸水量的测试

11. 《混凝土界面处理剂》技术要求 JC/T907-2002

项 目		指 标	
		I 型	II 型
剪切粘结强度 MPa	7d	≥ 1.0	≥ 0.7
	14d	≥ 1.5	≥ 1.0
拉伸粘结强度 MPa	未处理	7d ≥ 0.4	≥ 0.3
		14d ≥ 0.6	≥ 0.5
	浸水处理	≥ 0.5	≥ 0.3
	热处理		
	冻融循环处理		
	碱处理		
晾置时间 min		-----	≥ 10

注: I 型产品的晾置时间, 根据工程需要由供需双方确定。

12. 《水泥基灌浆料材料施工技术规范》YB/T9261-98

型号	项 目						
	竖向膨胀	抗压强度 MPa			流动度	钢筋粘结强度 MPa	
	1d	1d	3d	28d		圆钢	螺纹钢
I 级品	≥ 0.02	≥ 30	≥ 40	≥ 65	≥ 270	≥ 6	≥ 13
II 级品	≥ 0.02	≥ 22	≥ 38	≥ 55	≥ 240	≥ 6	≥ 13

13. 《墙体用彩色饰面砂浆》技术要求

项 目		技术指标
可操作时间	30min	刮涂无障碍
初期干燥抗裂性		无裂纹
吸水率 g	30min	≤ 2.0
	240min	≤ 5.0
耐候性 (白色或浅色)		750小时的分化变色等级
强度 (MPa)	抗折强度	≥ 2.50
	抗压强度	≥ 4.50
	拉伸粘结原强度	≥ 0.50
老化循环拉伸粘结强度		≥ 0.40
耐沾污性 (白色或浅色)	平状 /%	15
	立体状 / 级	2

注: 耐候性、耐沾污性试验仅适用于外墙产品。

路面、台阶、坡道、散水、地面、楼面做法中原
现场湿拌的各种配合比的水泥砂浆、干硬性水泥砂浆、
M2.5混合砂浆 换用干拌砂浆时只一种号, 即: DS
地面砂浆, 故除在本页说明并示例外, 不再一一列出
各做法的砂浆换用表。

路面、台阶、坡道、散水、地面、楼面做法中湿
拌砂浆换用干拌砂浆统一对照:

- | | |
|------------------|---------|
| (1) 水泥砂浆、干硬性水泥砂浆 | 换用 DS |
| (2) M2.5混合砂浆 | 换用 DS |
| (3) 铺地砖的建筑胶水泥砂浆 | 换用 DTA |
| (4) 水泥自流平砂浆 | 换用 DSLF |

例如: 坡 2A 混凝土坡道做法中

- 20 厚 1:2 水泥砂浆 面层, 15 厚金刚砂粒 (或铁屑)
水泥防滑条, 横向中距 80, 凸出坡道面 4
应换成: 1. 20 厚 DS 面层, 15 厚金刚砂粒 ……
- 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 应换成: 2. DB 一道
- 300 厚 5-32 卵石灌 M2.5 混合砂浆 分两步灌注 (或 ……
应换成: 4. 300 厚 5-32 卵石灌 DS 分两步灌注 (或 ……

例如: 地 9 铺地砖地面做法中

- 6 厚建筑胶水泥砂浆粘结层 应换成 2. DTA 粘结
- 20 厚 1:3 水泥砂浆 找平
应换成: 3. 20 厚 DS 找平
- 150 厚 5~32 卵石灌 M2.5 混合砂浆, 平板振捣器振
捣密实 (或 ……
应换成: 6. 150 厚 5~32 卵石灌 DS, 平板振捣器振
捣密实 (或 ……

例如: 楼 16A 花岗石楼面做法中

- 撒素水泥面 (洒适量清水)
应换成: 2. DTA 粘结石材
- 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层
应换成: 3. 20 厚 DS 抹平

例如: 楼 65 耐磨彩色水泥自流平楼面做法中

- 3~5 厚 彩色水泥自流平砂浆
应换成: 2. DSLF
- 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 压实抹平
应换成: 4. 20 厚 DS 压实抹平

方菊琴	编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
制图人	外墙 5A 5C 6A	水泥砂浆墙面 (砖墙、混凝土墙) 水泥石灰砂浆墙面	1. 6厚 1:2.5 水泥砂浆罩面 2. 12厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	1. 6厚 DP-HR 抹平、收光 (砖墙或用 HR) 2. 12厚 DP-HR 打底、搓平 (砖墙或用 HR)
陶骥骥	外墙 5D	水泥砂浆墙面 (加气混凝土墙)	1. 10厚 1:2.5 (或 1:3) 水泥砂浆罩面 2. 9厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 底灰抹平, 表面 3. 3厚 外加剂专用砂浆底面刮糙; 或专用界面剂甩毛	1. 10厚 DP-HR 抹平、收光 2. 12厚 DP-HR 打底、搓平
校核人	外墙 7A 7C	喷涂涂料石屑墙面 (砖墙) (混凝土墙)	3. 6厚 1:2.5 水泥砂浆 搓平 4. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底搓出麻面	3. 6厚 DP-MR (砖墙或用 HR) 4. 12厚 DP-MR 打底搓出麻面 (砖墙或用 HR)
张增寿	外墙 7B	喷涂涂料石屑墙面	3. 1:1 水泥细砂浆 内掺水重20% 建筑胶修补刮平 4. 刷混凝土界面处理剂	3. DB 打底、修补、刮平
编制人	外墙 7D	喷涂涂料石屑墙面 (加气混凝土墙)	2. 1:2 水泥石屑加水重10% 建筑胶(喷2-3遍) 3. 9厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 抹平, 表面扫毛 4. 3厚 外加剂专用砂浆底面刮糙; 或专用界面剂甩毛	2. DB (骨料采用石屑) 喷2-3遍 3. 12厚 DP-HR 打底、搓平
	外墙 8A 外墙 8C	滚涂涂料石屑墙面 (砖墙) (混凝土墙)	2. 1:1:0.2 水泥、砂、建筑胶滚涂拉毛面层 3. 6厚 1:2.5 水泥砂浆 抹平, 表面扫毛 或划出纹道 4. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底搓出麻面	2. DB 拉毛 3. 6厚 DP-HR 搓平 (砖墙或用 HR) 4. 12厚 DP-HR 打底 (砖墙或用 HR)
	外墙 8B	滚涂涂料石屑墙面 (大模混凝土墙)	2. 1:1:0.2 水泥、砂、建筑胶滚涂拉毛 3. 1:1 水泥细砂浆 内掺水重20% 建筑胶修补刮平 4. 刷混凝土界面处理剂	2. DB 修补、刮平、拉毛
	外墙 9A	水刷石墙面 (砖墙)	2. 刷素水泥浆一道(内掺水重5% 的建筑胶) 3. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 12厚 DP-HR 打底、搓平 (砖墙或用 HR)
外墙勾缝砂浆可采用干拌砌筑砂浆原浆勾缝。				图名 外墙做法砂浆置换
				图集号 88J1-4 页次 10

方 菊 琴 制 图 人 陶 朝 露 校 核 人 张 增 寿 编 制 人	编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
	外墙 9B	水刷石墙面 (大模混凝土墙)	3. 1:1 水泥细砂浆内掺水重20%建筑胶修补刮平	3. DB 修补、刮平
	外墙 9C	水刷石墙面 (混凝土墙)	3. 6厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛 或划出纹道	3. 6厚 DP - MR 打底、搓平
	外墙 9D	水刷石墙面 (加气混凝土墙)	3. 9厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 中层底灰抹平 表面……	3. 12厚 DP - HR 打底、搓平
			4. 3厚 外加剂专用砂浆底面刮糙 ;或专用界面剂甩毛	
	外墙 11A	剁斧石墙面	4. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	4. 12厚 DP - MR 打底、搓平
	外墙 11C	(混凝土墙)		
	外墙 14A	喷仿石涂料墙面 (砖墙)	5. 6厚 1:2.5 水泥砂浆 找平	5. 6厚 DP - HR 搓平 (砖墙或用 HR)
			6. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	6. 12厚 DP - HR 打底、搓平 (砖墙或用 HR)
	外墙 14B	喷仿石涂料墙面 (大模混凝土墙)	5. EC 聚合物砂浆 修补平整	5. DB 修补平整
	外墙 14C	喷仿石涂料墙面 (混凝土墙)	5. 12厚 1:0.2:2 水泥石灰膏砂浆 找平	5. 12厚 DP - MR 搓平
			6. 刷素水泥浆一道 (内掺水重5% 的建筑胶)	
			7. 5厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛	7. 5厚 DP - MR 打底、搓平
	外墙 14D	喷仿石涂料墙面 (加气混凝土墙)	5. 6厚 1:2.5 水泥砂浆 找平	5. 6厚 DP - HR 搓平
			6. 9厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 中层 刮平扫毛 或划出纹道	6. 12厚 DP - HR 打底、搓平
			7. 3厚 外加剂专用砂浆底面刮糙 ;或专用界面剂甩毛	
	外墙 27A2	贴彩釉面砖	1. 1:1 水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
	28A2	贴仿石砖	2. 贴 6-10厚 彩釉面砖……在砖粘贴面上涂抹 5厚 粘结剂	2. 5厚 DTA 粘贴 6-10厚 彩釉面砖 ……
	29A2	贴瓷质外墙砖	3. 6厚 1:0.2:2.5 水泥石灰膏砂浆 刮平扫毛 或划出纹道	3. 6厚 DP - HR 搓平 (砖墙或用 HR)
	30A2	贴金属外墙砖 (砖墙)	4. 12厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	4. 12厚 DP - HR 打底、搓平 (砖墙或用 HR)
各做法中 刷素水泥浆一道 (内掺水重 5% 的建筑胶) 可取消				图名 外墙做法砂浆置换
				图集号 88J1-4 页次 11

编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
外墙 27B 28B 29B 30B	贴彩釉面砖 贴仿石砖 贴瓷质外墙砖 贴金属外墙砖 (大模混凝土墙)	1. 1:1 水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
		2. 贴 6-10 厚彩釉面砖.....在砖粘贴面上涂抹 5 厚 粘结剂	2. 5 厚 DTA 粘贴 6-10 厚 彩釉面砖
		3. EC 聚合物砂浆 修补平整	3. DB 修补平整
外墙 27C2	贴彩釉面砖	1. 1:1 水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
外墙 28C2	贴仿石砖	2. 贴 6-10 厚彩釉面砖.....在砖粘贴面上涂抹 5 厚 粘结剂	2. 5 厚 DTA 用锯齿形抹子拉出沟槽, 粘贴彩釉面砖
外墙 29C2	贴瓷质外墙砖	3. 6 厚 1:0.2:2.5 水泥石灰膏砂浆 刮平扫毛 或划出纹道	3. 6 厚 DP - LR 搓平
外墙 30C2	贴金属外墙砖 (混凝土墙)	4. 10 厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	4. 10 厚 DP - LR 打底、搓平
		5. 刷一道 YJ-302 型混凝土界面处理剂 (随.....	
外墙 27D2	贴彩釉面砖	1. 1:1 水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
外墙 28D2	贴仿石砖	2. 贴 6-10 厚彩釉面砖.....在砖粘贴面上涂抹 5 厚 粘结剂	2. 5 厚 DTA 用锯齿形抹子拉出沟槽, 粘贴彩釉面砖
外墙 29D2	贴瓷质外墙砖	3. 6 厚 1:0.3:1.5 水泥石灰膏砂浆 刮平扫毛 或划出纹道	3. 6 厚 DP - HR 搓平
外墙 30D2	贴金属外墙砖 (加气混凝土墙)	4. 刷素水泥浆一道	
		5. 9 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 中层 刮平扫毛或划出纹道	5. 12 厚 DP - HR 打底、刮平
		6. 3 厚 外加剂专用砂浆底面刮糙 或专用界面剂甩毛	
外墙 33A	贴碎拼大理石 (砖墙)	1. 1:1 水泥砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
		2. 贴 8-10 厚薄型碎拼大理石, 大理石背面涂 5 厚 粘结剂	2. 5 厚 DTA 用锯齿形抹子拉出沟槽, 粘贴 大理石
		3. 6 厚 1:0.2:2.5 水泥石灰膏砂浆 结合层, 内掺	3. 6 厚 DP-HR 结合层 (砖墙或用 HR)
		5. 10 厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	5. 10 厚 DP-HR 打底、刮平 (砖墙或用 HR)
外墙 33C	贴碎拼大理石 (混凝土墙)	1. 1:1 水泥砂浆(细砂)勾缝	1. DTG 勾缝
		2. 贴 8-10 厚薄型碎拼大理石, 大理石背面涂 5 厚 粘结剂	2. 5 厚 DTA 用锯齿形抹子拉出沟槽, 粘贴 大理石
		3. 6 厚 1:0.2:2.5 水泥石灰膏砂浆 结合层, 内掺	3. 6 厚 DP-MR 结合层
		5. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道	5. 5 厚 DP-MR 打底、刮平
图 名 外墙做法砂浆置换			图集号 88J1-4 页 次 12

编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
外墙附 1	加气混凝土墙与砖墙、混凝土墙交接处	2. 6 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 找平扫毛	2. 面层做法同加气混凝土墙面做法
外墙附 2	加气混凝土墙与轻质墙交接处	3. 沿接缝处抹 3 厚抗裂砂浆,随即压入 200 宽涂塑耐碱玻纤网格布,表面用抗裂砂浆抹平,以盖住玻纤布为准	3. 沿接缝处抹 3 厚 DP-G,随即压入 200 宽涂塑耐碱玻纤网格布,表面用 DP-G 抹平,以盖住玻纤布为准
		4. 5-6 厚外加剂专用砂浆底灰,标出接缝位置	4. 5-6 厚 DP-HR 或 DP-G 打底、抹平
外墙 51	粘贴聚苯板	2. 抹 3~5 厚聚合物砂浆 中间压入一层耐碱玻纤网格布	2. 抹 3~5 厚 DBI 中间压入一层耐碱玻纤网格布
		3. 聚合物砂浆 粘贴 d 厚双面带小凹槽聚苯板	3. DEA 粘贴 d 厚聚苯板
		4. 1:3 水泥砂浆 找平(墙体不平时用)	4. DP-MR 找平(墙体不平时用)
外墙 51M1	粘贴聚苯板	1. 聚合物砂浆 粘贴 3 厚柔性面砖	1. DTA 粘贴 3 厚柔性面砖
		2. 抹 3~5 厚聚合物砂浆 中间压入一层耐碱玻纤网格布	2. 抹 3~5 厚 DBI 中间压入一层耐碱玻纤网格布
		3. 聚合物砂浆 粘贴 d 厚聚苯板	3. DEA 粘贴 d 厚聚苯板
		4. 1:3 水泥砂浆 找平(墙体不平时用)	4. DP-MR 找平(墙体不平时用)
外墙 51M2	粘贴聚苯板	1. 聚合物砂浆 粘贴 面砖	1. DTA 粘贴 面砖
		2. 抹 10~12 厚聚合物砂浆 内配镀锌钢丝网,用胀管螺丝锚固	2. 抹 10~12 厚 DBI 内配镀锌钢丝网,用胀管螺丝锚固
		3. 聚合物砂浆 粘贴 d 厚聚苯板	3. DEA 粘贴 d 厚聚苯板
		4. 1:3 水泥砂浆 找平(墙体不平时用)	4. DP-MR 找平(墙体不平时用)
图名			外墙做法砂浆置换
图集号			88J1-4
页次			13

编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
外墙 51复	粘贴聚苯板复合胶粉聚苯颗粒	2. 抹3~5厚 聚合物砂浆 中间压入一层耐碱玻纤网格布	2. 抹3~5厚 DBI中间压入一层耐碱玻纤网格布
		4. 聚合物砂浆粘贴 d1厚聚苯板	4. DEA 粘贴 d1厚聚苯板
		5. 1:3 水泥砂浆 找平(墙体不平时用)	5. DP-MR 找平(墙体不平时用)
外墙 51M复	粘贴聚苯板复合胶粉聚苯颗粒	1. 聚合物砂浆粘贴 面砖	1. DTA 粘贴 面砖
		2. 抹第二遍 5~6厚 聚合物砂浆	2. 抹第二遍 5~6厚 DBI
		4. 抹第一遍 3~4厚 聚合物砂浆	4. 抹第一遍 3~4厚 DBI
		6. 聚合物砂浆粘贴 d1厚 聚苯板	6. DEA 粘贴 d1厚聚苯板
		7. 1:3 水泥砂浆 找平(墙体不平时用)	7. DP-MR 找平(墙体不平时用)
外墙 52	大模内置无网聚苯板	抹3~5厚 聚合物砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布	抹3~5厚 DBI中间压入一层耐碱玻纤网格布
外墙 52复	大模内置无网聚苯板复合胶粉聚苯颗粒		
外墙 53	喷硬泡聚氨酯		
外墙 54	抹胶粉聚苯颗粒		
外墙 56	三明治		
外墙 52M1	大模内置有网聚苯板	1. 6厚面砖 聚合物砂浆粘贴	1. 6厚面砖 DTA 粘贴
		2. 抹15 厚 聚合物砂浆	2. 抹15 厚 DBI
外墙 52 M2	大模内置无网聚苯板	1. 6厚面砖 聚合物砂浆粘贴	1. 6厚面砖 DTA 粘贴
		2. 15 厚 聚合物砂浆,内配 0.8厚 镀锌钢板网,网孔	2. 15 厚 DBI ,内配 0.8厚 镀锌钢板网,网孔
外墙 52M复	大模内置有网聚苯板复合胶粉聚苯颗粒	1. 聚合物砂浆贴面砖	1. DTA 粘贴 面砖
外墙 53 M	喷硬泡聚氨酯	2. 抹5~6 厚 聚合物砂浆	2. 抹5~6 厚 DBI
外墙 54M	抹胶粉聚苯颗粒	4. 抹3~4厚 聚合物砂浆	4. 抹3~4厚 DBI
外墙 56M	三明治		
图 名			外墙做法砂浆置换
图集号			88J1-4
页 次			14

方菊琴 制图人 陶朝霞 审核人 张增寿 编制人	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
	踢 1A	水泥踢脚 (清水砖墙)	1. 6厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 6厚 DP-HR 压光 3. 6厚 DP-HR 打底		
	踢 2A	水泥踢脚 (抹灰面砖墙)	1. 8厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8-10厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 8厚 DP-HR 压光 3. 8-10厚 DP-MR 打底		
	踢 2C	水泥踢脚 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	1. 6厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	1. 6厚 DP-HR 压光 3. 8厚 DP-MR 打底		
	踢 2D1	水泥踢脚 (加气混凝土条板隔墙)	1. 6厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)	1. 6厚 DP-HR 压光 3. 5厚 DP-HR 打底 4. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢 2D2	水泥踢脚 (加气混凝土砌块墙)	1. 6厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5-7厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基底利糙(抹前先将……)	1. 6厚 DP-HR 压光 3. 5-7厚 DP-HR 打底 4. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢 2F 2G 2H	水泥踢脚 (纸面石膏板隔墙、增强水泥条板、增强石膏条板隔墙、石膏砌块)	1. 6厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 6厚 DP-HR 压光 3. 6厚 DP-HR 打底		
	踢 4A	聚氨酯(彩色)踢脚 (砖墙)	2. 8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 罩面压实赶平 5. 8厚 1:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道	2. 8厚 DP-HR 压光 5. 8厚 DP-HR 打底		
	踢 4B 踢 4C	聚氨酯(彩色)踢脚 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 罩面压实赶平 5. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道(大模板……) 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	2. 6厚 DP-LR 压光 5. 8厚 DP-LR 打底		
				图 名	踢脚做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 15

方 案 人	编 号 及 类 别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
制 图 人	踢 4D	聚氨酯(彩色)踢脚 (加气混凝土条板、砌块墙)	4. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 罩面压实赶平 5. 8厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 6. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基底利糙(抹前……	4. 5厚 DP-HR 压光 5. 11厚 DP-HR 打底 6. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
陶 瓷 工	踢 5A1 踢 5A2	现浇青水泥磨石 现浇白水泥水磨石踢脚 (砖墙)	1. 10厚 1:2.5 水泥磨石 面层(中小八厘石子) 2. 素水泥浆一道 3. 8厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 10厚 1:2.5 水泥磨石 DC(中小八厘石子) 3. 8厚 DP-HR 打底		
校 核 人	踢 5B1 5B2 踢 5C1 5C2 踢 5D1 5D2	现浇水泥水磨石踢脚 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙) (加气混凝土条板、砌块墙)	1. 10厚 1:2.5 水泥磨石 面层(中小八厘石子) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 8厚 1:2 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道	1. 10厚 1:2.5 水泥磨石 DC(中小八厘石子) 2. 8厚 DP-LR(或 HR、MR) 打底 4. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛 (用于 5D1、5D2)		
张 增 寿	踢 6A 踢 8A 踢 9A	铺地砖踢脚 钛金不锈钢覆面地砖踢脚 金属(或钎钛)瓷砖踢脚 (砖墙)	2. 8厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 3. 5厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	2. 6厚 DTA 粘结层 3. 7厚 DP-HR 打底		
编 制 人	踢 6B 6C 踢 8B 8C 8D 踢 10B1 10C1 踢 11B 11C	铺地砖踢脚 钛金不锈钢覆面地砖踢脚 大理石板踢脚(砂浆粘贴) 花岗石踢脚板 (大模板混凝土墙、混凝土墙、 混凝土砌块墙、加气混凝土条 板、砌块墙)	2. 10(12)厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	2. 6厚 DTA 粘结层 3. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛(用于 8D)		
	踢 6D	铺地砖踢脚 (加气混凝土条板、砌块墙)	2. 10厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 3. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)	2. 6厚 DTA 粘结层 3. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢 7A	石塑防滑地板踢脚 (砖墙)	2. 10厚 1:3 水泥砂浆 打底木抹子抹平	2. 10厚 DP-HR 找平		
	踢 7B 踢 7C 踢 7D	石塑防滑地板踢脚 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、小型空心砌块墙) (加气混凝土条板、砌块墙)	2. 20厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底木抹子抹平 3. 素水泥浆一道甩毛, 内掺建筑胶(用于……	2. 20厚 DP-LR 找平 3. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛(用于 7D)		
	图 名		踢脚做法砂浆置换	图集号	88J1-4	
				页 次	16	

方菊琴 制图人 陶鄂翼 校对人 张增寿 编制人	编号及类别		名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
	踢 9B 踢 9C 踢 9D		金属(或钕钛)瓷砖踢脚 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、小型空心砌块墙) (加气混凝土条板、砌块墙)	2. 10厚 1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 素水泥浆一道,内掺建筑胶(用于.....)	2. 6厚DTA粘结层 3. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢 10A 踢 11A		大理石板踢脚 花岗石踢脚板 (砖墙)	2. 12厚 1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 5厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	2. 6厚DTA粘结层 3. 11厚DP-HR打底		
	踢 10D 踢 11D		大理石板踢脚 花岗石踢脚板 (加气混凝土条板、砌块墙)	2. 10厚 1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)	2. 6厚DTA粘结层 3. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢13A 13B 13C 15A 15B 15C 踢14A 14B 14C 16A 16B 16C		硬木踢脚 松木踢脚 (砖墙、大模板混凝土墙、 混凝土墙、混凝土砌块墙)	5. 6厚 1:2.5水泥砂浆 压实抹平 6. 素水泥浆一道,内掺建筑胶(用于.....)	5. 6厚DP抹平		
	踢 17A 踢 17B 踢 17C		金属踢脚 (砖墙、大模板混凝土墙、 混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 10厚 1:3水泥砂浆 压实抹平 3. 素水泥浆一道,内掺建筑胶(用于.....)	2. 10厚DP压实抹平		
	踢 18A 踢 19A		塑料(或环保亚麻)踢脚 聚氯乙烯塑料踢脚 (砖墙)	2. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平,木抹子抹平 3. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	5. 6厚DP-HR找平 6. 8厚DP-HR打底		
	踢 18B 18C 踢 19B 19C		塑料(或环保亚麻)踢脚 聚氯乙烯塑料踢脚 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平,木抹子抹平 3. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	2. 6厚DP-LR找平 3. 8厚DP-LR打底		
	踢 18D 踢 19D		塑料(或环保亚麻)踢脚 聚氯乙烯塑料踢脚 (加气混凝土条板、砌块墙)	2. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平,木抹子抹平 3. 8厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿)	2. 6厚DP-HR找平 3. 8厚DP-HR打底 4. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	踢 27 28 29		耐酸砖踢脚	3. 6厚 1:0.5:2水泥石灰膏砂浆 木抹子抹平 4. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 6厚DP找平 4. 8厚DP打底		
				图 名	踢脚做法砂浆置换	图集号 页 次	88J1-4 17

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
裙 1A	水泥墙裙 (清水砖墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 5厚DP-HR罩面、压光 3. 7厚DP-HR打底		
裙 2A	水泥墙裙 (抹灰面砖墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 11-13厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 5厚DP-MR罩面、压光 3. 11-13厚DP-MR打底		
裙 2C	水泥墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 9厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	1. 5厚DP-MR罩面、压光 3. 9厚DP-MR打底		
裙 2D1	水泥墙裙 (加气混凝土条板隔墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 5厚DP-HR罩面、压光 3. 5厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝、修补墙面		
裙 2D2	水泥墙裙 (加气混凝土砌块墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8-10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆 抹基底糙(抹前……) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 5厚DP-HR罩面、压光 3. 8-10厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 2E	水泥墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	1. 6厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 刷界面剂一道	1. 6厚DP-MR罩面、压光 3. 6厚DP-MR打底(适用于麻面板, 光面板无此道工序) 4. DB勾实接缝、修补墙面		
裙 2A-F	水泥防水墙裙 (砖墙)	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂) 扫毛或划出纹道 4. 7厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	1. 5厚DP-HR罩面、压光 3. 7厚DP-HR抹平 4. 7厚DP-HR打底		
图 名			墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
				页 次	18

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆			
裙 2C-F	水泥防水墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	1. 5厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 9厚 1:3水泥砂浆 (内掺防水剂) 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	1. 5厚 DP-MR 罩面、压光 3. 9厚 DP-MR 打底			
裙 2D1-F	水泥防潮墙裙 (加气混凝土条板隔墙)	1. 5厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5厚 1:3水泥砂浆 (内掺防水剂) 扫毛或划出纹道 4. 5厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 界面剂一道甩毛 (甩前先将墙面用水润湿) 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 5厚 DP-HR 罩面、压光 3. 5厚 DP-HR 打底 4. 5厚 DP-HR 打底 6. DP-G 勾实接缝、修补墙面、拉毛			
裙 2D2-F	水泥防潮墙裙 (加气混凝土砌块墙)	1. 5厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 5厚 1:3水泥砂浆 (内掺防水剂) 扫毛或划出纹道 4. 8厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基底刮糙, 或界面剂一道甩毛 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 5厚 DP-HR 罩面、压光 3. 5厚 DP-HR 打底 4. 8厚 DP-HR 打底 6. DP-G 勾实接缝、修补墙面、拉毛			
裙 2E-F	水泥防水墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	1. 5厚 1:2.5水泥砂浆 罩面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚 1:3水泥砂浆 (内掺防水剂) 打底扫毛或划出纹道 4. 刷界面剂一道	1. 5厚 DP-MR 罩面、压光 3. 7厚 DP-MR 打底 3. DB 勾实接缝、修补墙面			
裙 3A	油漆墙裙 (砖墙)	2. 5厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 压实赶平 3. 10厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	2. 5厚 DP-HR 压实赶平 3. 10厚 DP-HR 打底			
裙 3C	油漆墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 5厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 压实赶平 3. 9厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	2. 5厚 DP-LR 压实赶平 3. 9厚 DP-LR 打底			
			图 名	墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
					页 次	19

方菊琴	制图人	陶卫	审核人	张增寿	编制人
编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
裙 3D1	油漆墙裙 (加气混凝土条板隔墙)	2. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 3. 界面剂一道甩毛 (甩前先将墙面用水润湿) 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚 DP-HR 压实赶平 3. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 3D2	油漆墙裙 (加气混凝土砌块、加气 硅酸盐砌块墙)	2. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 3. 8-10厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚 DP-HR 压实赶平 3. 5-13厚 DP-HR 打底 5. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 3B 裙 3E1 裙 3E2	水泥防水墙裙 (大模板混凝土墙) (预制陶粒混凝土条板隔墙)	4. 10厚 1:3 水泥砂浆 压实赶光 (用于麻面板 …… 5. 素水泥浆一道 (用于大模板混凝土墙、预制 …… 刷界面剂一道 (用于预制陶粒混凝土条板隔墙 …… 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 (用于大模板 ……	4. 刷专用刮面刮一道 6. DP-LR 修补墙面 4. 10厚 DP-MR 打底 (用于麻面板, 光面板无此道工序) 6. DB 勾实接缝、修补墙面		
裙 4A	乳胶漆墙裙 (砖墙)	3. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 4. 10厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 5厚 DP-HR 抹平 4. 10厚 DP-HR 打底		
裙 4B 裙 4C	乳胶漆墙裙 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 4. 10厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	3. 5厚 DP-LR 抹平 4. 10厚 DP-LR 打底 3. 5厚 DP-MR 抹平 4. 10厚 DP-MR 打底		
裙 4D1	乳胶漆墙裙 (加气混凝土条板隔墙)	3. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 4. 5厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 界面剂一道 (内掺建筑胶) 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DP-HR 抹平 4. 10厚 DP-HR 打底 6. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 4D2	乳胶漆墙裙 (加气混凝土砌块墙)	3. 5厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 压实赶平 4. 8厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DP-HR 抹平 4. 11厚 DP-HR 打底 5. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
			图 名	墙裙做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 20

方菊琴	制图人	陶厚骥	校核人	张增寿	编制人
编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆		
裙 4E1 裙 4E2	乳胶漆墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 满刮2厚面层耐水腻子找平 4. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平(用于光面板…… 10厚 1:3水泥砂浆 压实赶光(用于麻面板…… 5. 刷界面剂一道	4. 3厚 DP-MR 找平(用于光面板) 10厚 DP-MR 打底压光(用于麻面板) 5. DB 勾实接缝、修补墙面		
裙 5A1 裙 5A2	釉面砖(瓷砖)墙裙 (砖墙)	3. 5厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 10厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 10厚 DP-HR 打底		
裙 5B1 5C1 裙 5B2 5C2	釉面砖(瓷砖)墙裙 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 5厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 8厚 1:3水泥砂浆 木抹子抹平 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	3. 5厚 DTA 粘结层 4. 8厚 DP-LR 抹平		
裙 5D1 5D2 裙 6D1 6D2	釉面砖(瓷砖)墙裙 仿石(或彩釉)砖墙裙 (加气混凝土条板、砌块墙)	3. 5厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 木抹子抹平 6. 8厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 6厚 DP-HR 抹平 6. 11厚 DP-HR 打底 8. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 5E1 5E2 裙 6E1 6E2	釉面砖(瓷砖)墙裙 仿石(或彩釉)砖墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 5厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 10厚 1:3水泥砂浆 打底木抹子抹平(用于…… 6. 界面剂一道	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 10厚 DP-MR 抹平(用于麻面板) 6. DB 勾实接缝、修补墙面		
裙 5G1 5G2 裙 6G1 6G2	釉面砖(瓷砖)墙裙 仿石(或彩釉)砖墙裙 (增强水泥条板、增强石膏条板隔墙)	3. 5厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚 1:2.5建筑胶水泥砂浆 打底木抹子抹平	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 6厚 DP-MR 打底抹平		
裙 5A-F	釉面砖(瓷砖)防水墙裙 (砖墙)	3. 4厚 强力胶粉泥 粘结层 5. 5厚 1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆 抹平 6. 7厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 4厚 DTA 粘结 5. 12厚 DP-HR 抹平		
图 名			墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
				页 次	21

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
裙 5B-F 裙 6B-F 裙 7B-F	釉面砖(瓷砖)防水墙裙 仿石(或彩釉)砖防水 墙裙 超薄大理石板防水墙裙 (大模板混凝土墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 4厚DTA粘结 5. DP-LR修补墙面		
裙 5C-F	釉面砖(瓷砖)防水墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 4厚DTA粘结 5. 9厚DP-LR打底		
裙 5D1-F 5D2-F 裙 6D1-F 6D2-F	釉面砖(瓷砖)防水墙裙 仿石(或彩釉)砖防水 墙裙 (加气混凝土条板、砌块墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 5(6)厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平 6. 5(6)厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 4厚DTA粘结 5. 5(6)厚DP-HR抹平 6. 5(6)厚DP-HR打底 8. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
裙 5E-F 裙 6E-F 裙 7E-F	釉面砖(瓷砖)防水墙裙 仿石(或彩釉)砖防水 墙裙 超薄大理石板防水墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 9(10)厚1:3水泥砂浆打底抹平(用于麻面板……) 6. 界面剂一道	3. 4厚DTA粘结 5. 9(10)厚DP-MR抹平(用于麻面板) 6. DB勾实接缝、修补墙面		
裙 6A1 6A2 裙 7A2 7A2	仿石(或彩釉)砖墙裙 超薄大理石板墙裙 (砖墙)	3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶……) 4. 素水泥浆一道(用专用胶或胶粉粘贴时无此道工序) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆罩面木抹子抹平 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	3. 5厚DTA粘结层 5. 6厚DP-HR抹平 6. 8厚DP-HR打底		
裙 6B1 6C1 裙 6B2 6C2 裙 6B2 6C2	仿石(或彩釉)砖墙裙 超薄大理石板墙裙 (大模板混凝土墙)	3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶……) 4. 素水泥浆一道(用专用胶或胶粉粘贴时无此道工序) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆罩面木抹子抹平 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5厚DTA粘结层 5. 6厚DP-LR抹平 6. 8厚DP-LR打底		
	(混凝土墙、混凝土砌块墙)		3. 5厚DTA粘结层 4. 6厚DP-MR抹平 5. 8厚DP-MR打底		
		图 名	墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
				页 次	22

方 菊 琴	制 图 人	商 榷 人	校 核 人	张 增 寿	编 制 人	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆			
						裙 6A-F	仿石(或彩釉)砖防水墙裙 (砖墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	3. 4厚DTA粘结 5. 9厚DP-HR打底抹平			
						裙 6C-F 裙 7C-F	仿石(或彩釉)砖防水墙裙 超薄大理石板防水墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 5(6)厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平 6. 5(6)厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 4厚DTA粘结 5. 5(6)厚DP-MR抹平 6. 5(6)厚DP-MR打底			
						裙 6E-F 裙 7E-F	仿石(或彩釉)砖防水墙裙 超薄大理石板防水墙裙 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平(用于麻面板……) 6. 界面剂一道	3. 4厚DTA粘结 5. 10厚DP-MR打底压光(用于麻面板) 6. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛			
						裙 7B1 裙 7B2	超薄大理石板墙裙 (大模板混凝土墙)	3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用建筑胶……) 4. 素水泥浆一道(用专用胶或胶粉粘贴时无此道工序) 5. 8厚1:2.5水泥石灰膏罩面(用胶粘贴时要求平整) 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5厚DTA粘结层 5. 8厚DP-LR抹平			
						裙 7C1 裙 7C2	超薄大理石板墙裙 (混凝土墙) (小型混凝土空心砌块墙)	3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用建筑胶……) 4. 素水泥浆一道(用专用胶或胶粉粘贴时无此道工序) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏罩面(用胶粘贴时要求平整) 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5厚DTA粘结层 5. 6厚DP-MR抹平 6. 8厚DP-MR打底			
						裙 7A-F	超薄大理石板防水墙裙 (砖墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	3. 4厚DTA粘结 5. 6厚DP-HR抹平 6. 8厚DP-HR打底			
						裙 7D1-F	超薄大理石板防水墙裙 (加气混凝土条板墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平…… 6. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 4厚DTA粘结 5. 6厚DP-HR抹平 6. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛			
						裙 7D2-F	超薄大理石板防水墙裙 (加气混凝土砌块墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆抹平…… 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基底(抹前先将墙面用水润湿)	3. 4厚DTA粘结 5. 9厚DP-HR抹平 6. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛			
									图 名	墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
											页 次	23

方菊琴	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
制图人	裙 8A1 8A2 裙 9A1 9A2	普通大理石板墙裙 花岗石板墙裙 (砖墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用高性能 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6(5)厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 (用胶粘贴时 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	3. 6厚DTA粘结层 5. 12(11)厚DP-HR抹平 5. 8厚DP-HR打底		
陶翠霞	裙 8A3 8B3 8C3 裙 9A3 9B3 9C3	普通大理石板墙裙 花岗石板墙裙 (砖墙、大模板混凝土墙、 混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 灌注50厚1:2.5水泥砂浆插捣密实, 分层灌注	3. 灌注50厚DM-HR插捣密实, 分层灌注		
校核人	裙 8B1 8B2 裙 9B1 9B2	普通大理石板墙裙 花岗石板墙裙 (大模板混凝土墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用高性能 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 8厚1:2.5水泥砂浆 (用胶粘贴时要求平整) 6. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	3. 6厚DTA粘结层 5. 14厚DP-LR抹平		
张增寿	裙 8C1 8C2 裙 9C1 9C2	普通大理石板墙裙 花岗石板墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用高性能 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 罩面 (用胶 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	3. 6厚DTA粘结层 5. 12厚DP-LR抹平 6. 8厚DP-LR打底		
编制人	裙 9A-F	花岗石板防水墙裙 (砖墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 粘结层 5. 5厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆 抹平 6. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	3. 5厚DTA粘结层 5. 11厚DP-HR抹平 6. 7厚DP-HR、DP-LR打底		
	裙 9B-F	花岗石板防水墙裙 (大模板混凝土墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 粘结层 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 7厚DP-LR抹平, 5厚DTA粘结层 5. DP-LR修补墙面		
	裙 9C-F	花岗石板防水墙裙 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 12厚1:2建筑胶水泥砂浆 粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥白灰膏砂浆 抹平 6. 6厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	3. 6厚DTA粘结层 5. 12厚DP-MR抹平 6. 6厚DP-MR打底		
			图 名	墙裙做法砂浆置换	图集号	88J1-4
					页 次	24

方楠琴	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆
制图人	裙 10A1 裙 10B1 裙 10C1 裙 10D1	胶合板墙裙 (砖墙) (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙) (加气混凝土条板、砌块墙)	5. 墙缝原浆抹平 (用于砖墙) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (用于大模板混凝土墙、混凝土墙) 墙缝原浆抹平, 聚合物水泥砂浆修补墙面 (用于用于加气混凝土墙)	5. DP-MR (砖墙)、 DP-MR (混凝土墙) DP-HR (加气混凝土墙) 勾实接缝、修补墙面
陶卫强	裙 10D2	胶合板墙裙 (加气混凝土条板、砌块墙)	5. 墙缝原浆抹平, 聚合物水泥砂浆 修补墙面 6. 扩孔……满填 聚合物水泥砂浆 将木砖卧牢, 中距450	5. DP-HR 勾实接缝、修补墙面 6. 扩孔……满填 DB 将木砖卧牢, 中距450
校核人	裙 11A 裙 11B 裙 11C 裙 11D	硬木企口板墙面 (砖墙) (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙) (加气混凝土条板、砌块墙)	6. 墙面原浆抹平 (用于砖墙) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (用于混凝土墙) 原浆抹平缝, 聚合物水泥修补墙面 (用于加气混凝土墙) 7. 墙内预留……满填 聚合物水泥砂浆 将木砖卧牢, 中距450 (用于加气混凝土墙)	6. DP-HR (砖墙)、 DP-LR (混凝土墙) DP-HR (加气混凝土墙) 勾实接缝、修补墙面 7. 墙内预留防腐木砖, DB 卧牢, 中距450
张增寿	裙 12A1 12A2 12B1 12B2 12C1 12C2 裙 18A1 18A2 18C1 18C2		8厚 1:3水泥砂浆 找平层木抹子抹平	8厚 DP 抹平
编制人	裙 12D1	防火塑料装饰板墙裙 (加气混凝土条板、砌块墙)	4. 10厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 找平层木抹子抹平 5. 界面剂一道甩毛 (甩前先将墙面用水润湿) 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	4. 10厚 DP-HR 抹平 5. DP-HR 修补墙面、拉毛
	裙 12D2	防火塑料装饰板墙裙 (加气混凝土条板、砌块墙)	5. 10厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 压实赶平 6. 界面剂一道甩毛 (甩前先将墙面用水润湿) 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面	5. 10厚 DP-HR 抹平 6. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛
	裙 14A	聚乙烯醇缩丁醛耐油墙裙 (砖墙)	5. 5厚 1:2.5水泥砂浆 压实赶平 6. 10厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	5. 5厚 DP-HR 抹平 6. 10厚 DP-HR 打底
	裙 14C	聚乙烯醇缩丁醛耐油墙裙 (混凝土墙、小混凝土砌块墙)	5. 5厚 1:2.5水泥砂浆 压实赶平 6. 8厚 1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 若水泥浆一道 (内掺建筑胶)	5. 5厚 DP-MR 抹平 6. 8厚 DP-MR 打底
				图 名 墙裙做法砂浆置换 图集号 88J1-4 页 次 25

方菊琴	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
制图人	内墙 1A2	清水砖墙勾缝喷浆墙面	2. 清水砖墙 1:1水泥砂浆勾平缝	2. 清水砖墙 DM-HR勾平缝		
陶邵骥	内墙 3A	粉刷石膏抹灰墙面 (砖墙)	2. 2厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 10厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平	2. 2厚 DP-G罩面 3. 10厚 DP-G打底分遍赶平		
校核人	内墙 3B 3C 3E	粉刷石膏抹灰墙面 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙) (预制陶粒混凝土条板隔墙)	2. 2厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 5(8)厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	2. 2厚 DP-G罩面 3. 7厚 DP-G打底赶平		
张增寿	内墙 3D1	粉刷石膏抹灰墙面 (加气混凝土条板隔墙)	2. 2厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 5厚 粉刷石膏砂浆 打底抹灰 4. 刷面层粉刷石膏浆一道(刷前先将墙面浇水1-2遍…… 6. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	2. 2厚 DP-G罩面 3. 5厚 DP-G打底赶平 6. DP-G勾实接缝、修补墙面、拉毛		
编制人	内墙 3D2	粉刷石膏抹灰墙面 (加气混凝土砌块墙)	2. 2厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 5厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙界面剂一道甩毛…… 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 2厚 DP-G罩面 3. 5厚 DP-G打底赶平 4. DP-G勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	内墙 3F	粉刷石膏抹灰墙面 (纸面石膏板隔墙)	2. 3厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面	2. 2厚 DP-G罩面		
	内墙 3A-S 内墙 3C-S	粉刷石膏罩面抹灰墙面 (砖墙、混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 3厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 13(11)厚 1:3石灰膏砂浆 打底分层赶平	2. 2厚 DP-G罩面 3. 13(11)厚 DP-G打底赶平		
	内墙 3D1-S	粉刷石膏罩面抹灰墙面 (加气混凝土条板隔墙)	2. 3厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 6厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底分层赶平 4. 界面剂一道甩毛 (甩前先将墙面浇水1-2遍…… 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 3厚 DP-G罩面 3. 6厚 DP-G打底赶平 4. DP-G勾实接缝、修补墙面、拉毛		
	内墙 3D2-S	粉刷石膏罩面抹灰墙面 (加气混凝土砌块墙)	2. 3厚精品 (面层专用) 粉刷石膏 罩面 3. 6厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙界面剂一道甩毛……	2. 3厚 DP-G罩面 3. 6厚 DP-G打底赶平 4. DP-G勾实接缝、修补墙面、拉毛		
				图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 26

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆	
内墙 4A-N	刮腻子喷涂(粉刷石膏打底)墙面 (砖墙)	3. 10厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平	3. 10厚 DP-G 打底赶平	
内墙 4C-N	刮腻子喷涂(粉刷石膏打底)墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 8厚 粉刷石膏砂浆 打底赶平 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	3. 8厚 DP-G 打底赶平	
内墙 4D1-N	刮腻子喷涂(粉刷石膏打底)墙面 (加气混凝土条板隔墙)	3. 3厚 粉刷石膏砂浆 打底抹灰 4. 刷面层 粉刷石膏浆 一道(刷前先将墙面浇水…… 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 3厚 DP-G 罩面 6. DP-G 勾实接缝、修补墙面、拉毛	
内墙 4D2-N	刮腻子喷涂(粉刷石膏打底)墙面 (加气混凝土砌块墙)	3. 10厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平 4. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基面刮糙或界面剂一道…… 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 10厚 DP-G 打底赶平 5. DP-G 勾实接缝、修补墙面、拉毛	
内墙 4E-N	刮腻子喷涂(粉刷石膏打底)墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 5厚 粉刷石膏砂浆 打底分遍赶平 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	3. 5厚 DP-G 打底赶平 4. DP-G 勾实接缝、修补墙面 接缝处表面粘贴耐碱玻纤网格布	
内墙 5A	水泥砂浆墙面 (砖墙)	2. 5厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 3. 9厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	2. 5厚 DP-HR 找平 3. 9厚 DP-HR 打底	
内墙 5B 内墙 5C	水泥砂浆墙面 (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 5厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 3. 9厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道(大模板…… 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	2. 5厚 DP-LR 找平 3. 9厚 DP-LR 打底	
内墙 5D1	水泥砂浆墙面 (加气混凝土条板隔墙)	2. 5厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 3. 5厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚 DP-HR 找平 3. 5厚 DP-HR 打底 5. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛 接缝处表面粘贴耐碱玻纤网格布	
内墙 5D2	水泥砂浆墙面 (加气混凝土砌块墙)	2. 5厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 3. 8厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基面刮糙或界面剂…… 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚 DP-HR 找平 3. 13厚 DP-HR 打底 4. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛	
		图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 27

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆			
内墙 5E	水泥砂浆墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	2. 10厚1:3水泥砂浆找平 3. 刷界面剂一道	2. 10厚DP-MR找平 4. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛			
内墙 6A 内墙 10A	合成树脂乳液涂料墙面 彩(真)石漆 (砖墙)	4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	4. 5厚DP-HR找平 5. 9厚DP-HR打底			
内墙 6B 内墙 9B 内墙 10B 内墙 16B	合成树脂乳液涂料墙面 聚氨酯液体瓷墙面 彩(真)石漆 贴壁纸(布)墙面 (大模板混凝土墙)	聚合物水泥砂浆修补墙面	DP-LR修补墙面			
内墙 6C	合成树脂乳液涂料墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	4. 5厚DP-MR找平 5. 9厚DP-MR打底			
内墙 6D1 内墙 10D1	合成树脂乳液涂料墙面 彩(真)石漆 (加气混凝土条板隔墙)	4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 5(9)厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面	4. 5厚DP-HR找平 5. 5(9)厚DP-HR打底 7. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛 接缝处表面粘贴耐碱玻纤网格布			
内墙 6D2 内墙 7D2 内墙 9D2	合成树脂乳液涂料墙面 功能性合成树脂乳液 涂料墙 聚氨酯液体瓷墙面 (加气混凝土砌块墙)	3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平(住宅……) 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道…… 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道…… 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚DP-HR找平, 或2厚DP-G刮平 4. 8厚DP-HR打底 6. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛			
内墙 6E 内墙 7E 内墙 9E	合成树脂乳液涂料墙面 功能性合成树脂乳液 涂料墙 聚氨酯液体瓷墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	4. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平…… 10厚1:3水泥砂浆打底压实找平…… 5. 刷界面剂一道	4. 3厚DP-G找平(光面板) 10厚DP-MR打底压实找平(麻面板) 5. DB勾实接缝、修补墙面			
			图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号	88J1-4
					页 次	28

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
内墙 7A	功能性合成树脂乳液 涂料墙	3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平(住宅……	3. 5厚DP-HR或2厚DP-G找平		
内墙 9A	聚氨酯液体瓷墙面 (砖墙)	4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出……	4. 9厚DP-MR打底		
内墙 7C	功能性合成树脂乳液 涂料墙	3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平(住宅……	3. 5厚DP-MR或2厚DP-G找平		
内墙 9C	聚氨酯液体瓷墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	4. 9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 扫毛或划出纹道…… 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	4. 9厚DP-MR打底		
内墙 7D1	功能性合成树脂乳液 涂料墙	3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平(住宅……	3. 5厚DP-M找平,或2厚DP-G刮平		
内墙 9D1	聚氨酯液体瓷墙面 (加气混凝土条板隔墙)	4. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛(住宅…… 5. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	4. 5厚DP-M打底 6. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 10C	彩(真)石漆 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平 5. 9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	4. 5厚DP-LR找平 5. 9厚DP-LR打底		
内墙 10D2	彩(真)石漆 (加气混凝土砌块墙)	4. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平 5. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛划出纹道 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道…… 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面	4. 5厚DP-M找平 5. 8厚DP-M打底 7. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 10E	彩(真)石漆 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平(用于光面板…… 10厚1:3水泥砂浆 打底压实找平(用于麻面板…… 6. 刷界面剂一道	5. 3厚DP-G找平(光面板) 10厚DP-MR打底压实找平(麻面板) 6. DB勾实接缝、修补墙面		
内墙 16A 内墙 27A	贴壁纸(布)墙面 粘贴塑铝板墙面 (砖墙)	3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 5厚DP-HR找平 4. 9厚DP-HR打底		
内墙 16C 内墙 27C	贴壁纸(布)墙面 粘贴塑铝板墙面 (混凝土墙、混凝土墙)	3. 5(6)厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 找平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5(6)厚DP-MR找平 4. 9厚DP-MR打底		
图 名			内墙面做法砂浆置换		图集号 88J1-4 页 次 29

方菊琴
制
陶望蒙
校
张增寿
编

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆
内墙 16D1	贴壁纸(布)墙面 (加气混凝土条板隔墙)	2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水润湿) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚DP-HR找平 3. 6厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛 接缝处表面粘贴耐碱玻纤网格布
内墙 16D2	贴壁纸(布)墙面 (加气混凝土砌块墙)	2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	2. 5厚DP-HR找平 3. 8厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛
内墙 16E	贴壁纸(布)墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平(用于光面板……) 10厚1:3水泥砂浆打底压实找平(用于麻面板……) 4. 刷界面剂一道	3. 满刮DP-G(用于光面板) 10厚DP-MR抹平(用于麻面板) 4. DB勾实接缝、修补墙面
内墙 27B	粘贴塑铝板墙面 (大模板混凝土墙)	3. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 8厚DP-LR找平
内墙 27D	粘贴塑铝板墙面 (加气混凝土条板、砌块墙)	3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 4. 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 6厚DP-HR找平 4. 9厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛
内墙 38A 内墙 39A 内墙 40A 内墙 41A	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钕钛)瓷砖墙面 (砖墙)	3. 5(8)厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚1:3水泥砂浆找底压实抹平(用专用胶……)	3. 5厚DTA粘接层 5. 9厚DP-HR打底抹平
内墙 38B 内墙 39B 内墙 40B 内墙 41B 内墙 42B	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钕钛)瓷砖墙面 锦砖(马赛克)墙面 (大模板混凝土墙)	3. 5(8、3)厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚DTA粘接层

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
内墙 38C 内墙 39C 内墙 40C 内墙 41C 内墙 42C	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钒钛)瓷砖墙面 锦砖(马赛克)墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 5(8-3)厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9(6)厚 1:3水泥砂浆 找底压实抹平(用专用胶…… 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5厚 DTA 粘接层 4. 9(6)厚 DP-MR 打底抹平		
内墙 38D1 内墙 39D1 内墙 40D1 内墙 41D1 内墙 42D1	釉面砖(陶瓷砖)墙面 (无金属网) 仿石砖墙面(无金属网) 彩釉砖墙面(无金属网) 金属(或钒钛)瓷砖墙面 (无金属网) 锦砖(马赛克)墙面 (无金属网) (加气混凝土条板隔墙)	3. 5(8-3)厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 压实抹平 6. 8厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DTA 粘接层 5. 6厚 DP-HR 打底压实抹平 6. 8厚 DP-HR 打底 8. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 38D2 内墙 39D2 内墙 40D2 内墙 41D2	釉面砖(陶瓷砖)墙面 (有金属网) 仿石砖墙面(有金属网) 彩釉砖墙面(有金属网) 金属(或钒钛)瓷砖墙面 (有金属网) (加气混凝土砌块墙)	3. 5(8)厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 挂金属网,在网上抹8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 8厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 3厚 外加剂专用砂浆 抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DTA 粘接层 4. 挂金属网,在网上抹8厚 DP-HR ,分层压实抹平 6. 8厚 DP-HR 打底 8. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 38E 内墙 39E 内墙 40E 内墙 41E 内墙 42E	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钒钛)瓷砖墙面 锦砖(马赛克)墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 5(8-3)厚 1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚 1:3水泥砂浆 打底压实抹平(用于麻面板…… 6. 刷界面剂一道	3. 5厚 DTA 粘结层 4. 9厚 DP-MR 打底压实抹平 6. DB 勾实接缝、修补墙面		
			图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 31

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆
内墙 38F 内墙 39F 内墙 40F 内墙 41F 内墙 42F	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钒钛)瓷砖墙面 锦砖(马赛克)墙面 (纸面石膏板墙)	3. 5(8-3)厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚1:2.5水泥砂浆打底(将砂浆压入网眼)压实……	3. 5厚DTA粘接层 5. 6厚DP-HR压实抹平
内墙 38G 内墙 39G 内墙 40G 内墙 41G 内墙 42G	釉面砖(陶瓷砖)墙面 仿石砖墙面 彩釉砖墙面 金属(或钒钛)瓷砖墙面 锦砖(马赛克)墙面 (增强水泥条板、增强石膏条板隔墙)	3. 5(8-3)厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 5厚1:2.5水泥砂浆打底压实抹平(专用胶……)	3. 5厚DTA粘接层 5. 5厚DP-MR打底压实抹平
内墙 38A-F C-F E-F 内墙 39A-F C-F E-F 内墙 40A-F C-F E-F 内墙 41A-F C-F E-F 内墙 42A-F C-F E-F	釉面砖(陶瓷砖)防水墙面 仿石砖防水墙面 釉面砖防水墙面 金属(或钒钛)瓷砖防水墙面 陶瓷锦砖(马赛克)防水墙面 (砖墙、混凝土墙、混凝土砌块墙、预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 4(3)厚强力胶粉胶泥粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 刷界面剂一道(预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 4(3)厚DTA粘结 5. 9厚DP-MR打底压实抹平 6. DB实勾接缝、修补墙面(预制陶粒混凝土条板墙)
内墙 38B-F 内墙 39B-F 内墙 40B-F 内墙 41B-F 内墙 42B-F	釉面砖(陶瓷砖)防水墙面 仿石砖防水墙面 釉面砖防水墙面 金属(或钒钛)瓷砖防水墙面 陶瓷锦砖(马赛克)防水墙面 (大模板混凝土墙)	3. 4(3)厚强力胶粉胶泥粘结层 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 4(3)厚DTA粘结 5. DP-LR修补墙面

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
内墙 38D1-F	釉面砖(陶瓷砖) 防水墙面(无金属网)	3. 4(3)厚强力胶粉胶泥粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平	3. 4(3)厚DTA粘结 5. 6厚DP-HR压实抹平		
内墙 39D1-F	仿石砖防水墙面(无金属网)	6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	6. 8厚DP-HR打底		
内墙 40D1-F	釉面砖防水墙面(无金属网)	7. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛	8. DP-HR勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 41D1-F	金属(或钕钛)瓷砖防水墙面 (无金属网)	8. 聚合物水泥砂浆修补墙面			
内墙 42D1-F	陶瓷锦砖(马赛克)防水墙面 (无金属网) (加气混凝土条板隔墙)				
内墙 38D2-F	釉面砖(陶瓷砖)防水墙面 (有金属网)	3. 4(3)厚强力胶粉胶泥粘结层 5. 挂金属网……8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	3. 4(3)厚DTA粘结 5. 挂金属网,在网上抹8厚DP-M,分层抹平		
内墙 39D2-F	仿石砖防水墙面(有金属网)	6. 素水泥浆一道	7. 6厚DP-M打底		
内墙 40D2-F	釉面砖防水墙面(有金属网)	7. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	9. DB勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 41D2-F	金属(或钕钛)瓷砖防水墙面 (有金属网)	8. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛			
内墙 42D2-F	陶瓷锦砖(马赛克)防水墙面 (有金属网) (加气混凝土砌块墙)	9. 聚合物水泥砂浆修补墙面			
内墙 38G-F	釉面砖(陶瓷砖)防水墙面 (增强水泥条板隔墙)	3. 4厚强力胶粉泥粘结层揉挤压实 5. 5(9)厚1:2.5水泥砂浆打底压实抹平	3. DTA粘结 5. 5(9)厚DP-MR打底抹平		
内墙 39G-F	仿石砖防水墙面	3. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶粘结层)	3. DTA粘结		
内墙 40G-F	釉面砖防水墙面	5. 5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平	5. 5(9)厚DP-MR打底抹平		
内墙 41G-F	金属(或钕钛)瓷砖防水墙面				
内墙 42G-F	陶瓷锦砖(马赛克)防水墙面 (增强水泥条板隔墙)				
内墙 42A	锦砖(马赛克)墙面 (砖墙)	3. 3厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶……)	3. 3厚DTA粘结 5. 9厚DP-HR打底压实抹平		
			图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 33

方芳琴
制图人
陶弘毅
审核人
张增寿
编制人

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
内墙 45A 47A 内墙 45B 47B 内墙 45C 47C	大理石、花岗石板墙面 (砖墙、大模板混凝土墙、 混凝土墙、混凝土砌块墙)	2. 20-30 厚大理石板面层 灌 50 厚 1:2.5 水泥砂浆, 分层灌注捣捣密实	2. 20-30 厚大理石板面层 灌 50 厚 DM15-MR, 分层灌注捣捣密实		
内墙 52A 52C	矿棉吸声板墙面 (砖墙、混凝土墙、 混凝土砌块墙)	3. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 4. 9 厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	3. 6 厚 DP-HR 压实抹平 4. 9 厚 DP-HR 打底		
内墙 52B	矿棉吸声板墙面 (大模板混凝土墙)	3. 8 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 4. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	3. 8 厚 DP-LR 抹平		
内墙 52D1	矿棉吸声板墙面 (加气混凝土条板隔墙)	3. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 4. 6 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5 厚 DP-HR 压实抹平 4. 6 厚 DP-HR 打底 5. DP-HR 修补墙面		
内墙 52D2	矿棉吸声板墙面 (加气混凝土砌块墙)	3. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 4. 6 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 5. 3 厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5 厚 DP-HR 抹平 4. 6 厚 DP-HR 打底 6. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛		
内墙 53B 53C2 内墙 54B 54C2	矿棉吸声板墙面 (大模板混凝土墙、混凝土)	8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	8. DB 勾实接缝、修补墙面		
内墙 53D 内墙 54D	矿棉吸声板墙面 (加气混凝土条板、砌块墙)	8. 墙缝原浆抹平, 聚合物水泥砂浆 修补墙面 9. 扩孔钻钻孔, 预埋 40X60X60 防腐木砖, 双向中距 600 用聚合物水泥砂浆挤紧卧牢	8. 墙缝用 DP-HR 抹平, 并修补墙面 9. 扩孔钻钻孔, 预埋 40X60X60 防腐木砖中距 450-600 用 DEA 粘牢		
内墙 57A	耐酸漆墙面 (砖墙)	5. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 6. 9 厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道	5. 5 厚 DP-HR 找平 6. 9 厚 DP-HR 打底		
内墙 57B	耐酸漆墙面 (大模板混凝土墙)	6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	6. DB 修补墙面		
内墙 57C	耐酸漆墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	5. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆 找平 6. 9 厚 1:3 水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	5. 5 厚 DP-MR 找平 6. 9 厚 DP-MR 打底		
图 名			内墙面做法砂浆置换		图集号 88J1-4 页 次 35

方 制 陶 校 张 编
菊 图 翼 核 增 制
琴 人 人 人 寿 人

编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆
内墙 60A	石韵砖墙面 (砖墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚 1:3 水泥砂浆 打底压实抹平(用专用胶粘贴 ……	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 9厚 DP-HR 打底压实抹平
内墙 60B	石韵砖墙面 (大模板混凝土墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DTA 粘结层 5. DB 修补墙面
内墙 60C	石韵砖墙面 (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚 1:3 水泥砂浆 打底压实抹平(用专用胶 …… 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 9厚 DP-MR 打底压实抹平
内墙 60D	石韵砖墙面 (加气混凝土条板、砌块墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 6厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 打底压实抹平 6. 8厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 6厚 DP-MR 打底压实抹平 6. 8厚 DP-HR 打底 8. DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛
内墙 60E	石韵砖墙面 (预制陶粒混凝土条板隔墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 9厚 1:3 水泥砂浆 打底压实抹平(用于麻面板 …… 6. 界面剂一道	3. 5厚 DTA 粘结层 4. 9厚 DP-MR 打底压实抹平 6. DB 勾实接缝、修补墙面
内墙 60G	石韵砖墙面 (增强水泥条板、增强石膏条板隔墙)	3. 5厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 5. 5厚 1:2.5 水泥砂浆 打底压实抹平(用专用胶 ……	3. 5厚 DTA 粘结层 5. 9厚 DP-MR 打底压实抹平
图 名 内墙面做法砂浆置换			图集号 88J1-4 页 次 36

方菊琴 制图人 陶骥骥 审核人 张增寿 编制人	编号及类别	名 称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换 成 干 拌 砂 浆		
	内墙 64A-W1 内墙 64B-W1 内墙 64C-W1	粉刷石膏聚苯板保温墙面 (砖墙) (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	4. 6厚粉刷石膏抹灰, 涂塑中碱玻璃纤维网格布…… 5. 15厚聚苯乙烯泡沫聚苯板保温层用 聚合物水泥砂浆 粘贴 (粘结面积不小于30%)	4. 6厚 DP-G 抹灰, 网布增强 5. 聚苯乙烯泡沫聚苯板用 DEA 粘贴 (粘结面积不小于30%)		
	内墙 64A-W2 内墙 64B-W2 内墙 64C-W2	粉刷石膏聚苯板保温墙面 (砖墙) (大模板混凝土墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 抹3厚 聚合物砂浆 抹面 5. 素水泥浆一道甩毛内掺建筑胶	3. 3厚 DBI 抹面 5. DB 甩毛		
	内墙 64A-W3 内墙 64C1-W3 内墙 64C2-W3 内墙 64C3-W3	保温墙面 (砖墙) (混凝土墙、混凝土砌块墙)	3. 6厚 粉刷石膏 抹平, 中间压入一层中碱玻纤网格布 5. 钢筋混凝土楼梯间内墙, 墙面作界面处理	3. 6厚 DP-G 抹平, 表面压入一层中碱玻纤网格布 DP-G 终凝后, 用 JD-601 胶满粘一层中碱玻纤网格布		
				图 名	内墙面做法砂浆置换	图集号 88J1-4 页 次 37

编号及类别	名称	88J1-1 88J1-3 工程做法中的砂浆	换成干拌砂浆
棚 1 棚 16	各项顶棚做法	钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用 1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平 (凡预制钢筋混凝土板均有此第一道做法)	用 DB 将板缝嵌实抹平
		素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) (凡现制钢筋混凝土板均有此第一道做法)	DB 甩毛
		各项抹灰做法中的: 纸筋灰、1: 0.5: 3、1: 0.2: 3、1: 0.2: 2.5、1: 0.5: 1 等水泥石灰膏砂浆	6~10厚DP-G (即粉刷石膏) 打底并抹平
		(各类面层抹的顶棚抹灰做法中砂浆)	(在这层外面可以做刮腻子,刷各类涂料或贴壁纸等各种饰面)
棚 61W1 棚 61W2	保温顶棚	1. 钢筋混凝土楼板扫净刷界面剂一道 2. 用聚合物砂浆粘贴 d 厚挤塑聚苯板,并用 $\phi 5$ 带…… 3. 5厚粉刷石膏内压入一层中碱玻纤网格布	1. 钢筋混凝土楼板扫净刷 DB 一道 2. 用 DEA 粘贴 d 厚挤塑聚苯板,并用 $\phi 5$ 带…… 3. 5厚DP-G 内压入一层中碱玻纤网格布
棚 61W3 棚 61W4	保温顶棚	1. 钢筋混凝土楼板扫净刷界面剂一道 3. 5厚粉刷石膏内压入一层中碱玻纤网格布	1. 钢筋混凝土楼板扫净刷 DB 一道 3. 5厚DP-G 内压入一层中碱玻纤网格布

请按以上3条换用干拌砂浆, 本图集不再另列棚1~棚16的换用表。

有防潮要求 (如用于经常潮湿房间) 的顶棚, 采用 8~12 厚 DP-LR 分两次抹。

例如: 棚 8B 涂料顶棚做法中

3. 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平

应换成: 3. 3 厚 DP-G 找平

4. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道

应换成: 4. 5 厚 DP-G 打底

5. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)

应换成: 5. DB 一道

屋面做法中原现场配拌的各种配合比的水泥砂浆、水泥增稠粉砂浆换用干拌砂浆时只一种号，即：DS地面砂浆，故除在本页说明并示例外，不再一一列出各屋面做法的砂浆换用表。

屋面做法中配拌砂浆换用干拌砂浆统一对照：

- | | |
|------------------------------|--------|
| (1) 找平层 1:3 水泥砂浆, 1:5水泥增稠粉砂浆 | |
| 找坡层 1:4 水泥砂浆 | 均换用 DS |
| (2) 挤塑聚苯板等轻质保温板粘贴的 | |
| 各项聚合物砂浆 | 换用 DEA |
| (3) 砌砖墩 | 换用 DS |
| (4) 窝水泥瓦、小青瓦、琉璃瓦、石板瓦的 | |
| 1:1:4水泥石灰砂浆 | 换用 DS |
| 窝波纹装饰瓦的1: 2.5水泥砂浆 (掺建筑胶) | |
| | 换用 DTA |
| (5) 粘贴地砖面层 | 换用 DTA |
| (6) 聚合物砂浆面层 | 换用 DBI |

例如：屋 19 防滑地砖面做法中

2. 9 厚 聚合物砂浆铺卧 应换成： 2. 9 厚 DTA 铺卧
6. 20厚 1:5 水泥增稠粉砂浆 找平层
- 应换成： 6. 20 厚 DS 找平层

7. 找坡层 :檐口起始处 1m 范围内抹 0~20 厚 1:4 水泥砂浆找……

应换成： 7. 找坡层：…… 0~20 厚 DS 找……

例如：屋 31 防滑地砖面屋面做法中

1. 6 厚 防滑地砖, 10 厚 聚合物砂浆 铺卧
- 应换成： 1. 6 厚 防滑地砖, 4~6 厚 DTA 铺卧
2. 40 厚 C20 细石混凝土随打随洒 1:1 水泥砂子 抹平 ……
- 应换成： 2. 40 厚 C20 细石混凝土随打随洒 DS 抹平 ……
5. 20 厚 1:3 水泥砂浆 找平层
- 应换成： 5. 20 厚 DS 找平层

例如：坡屋 1N1 彩色水泥瓦坡屋面做法中

2. 10 厚 1:5 水泥增稠粉砂浆 抹平
- 应换成： 2. 10 厚 DS 抹平
4. 50 厚 挤塑聚苯板用 聚合物砂浆 粘贴
- 应换成： 4. 50 厚 挤塑聚苯板用 DEA 粘贴